

## MASTERCRON FF®

Endurecedor de superficies con agregado mineral para mejorar la planeidad de pisos planos y superplanos

Descripción	Beneficios	Usos Recomendados
<p>MASTERCRON FF es el primer endurecedor superficial con agregado mineral diseñado especialmente para la aplicación en pisos que han sido diseñados para cumplir con cierta designación de planeidad especificada. (Refiérase al ACI#117, ASTM-E 1155M-96 Y CSA #A23.1 para los detalles del sistema de clasificación F.) 4.9 kg/m<sup>2</sup> (1.0 lb/ft<sup>2</sup>) de MASTERCRON FF puede ser integrado en el concreto fresco de una sola pasada después de nivelar.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Graduación especial de agregados para mejorar la planeidad de pisos planos y superplanos.</li><li>• El espolvoreo de agregado puede ser aplicado sobre una losa de concreto nueva para obtener pisos planos o superplanos (FF 25+)</li><li>• Aplicación temprana, después del nivelado y flotado</li><li>• El desarrollo de una superficie densa que no deja huecos como es común en pisos de concreto normales, con lo que resiste la penetración de aceites y grasas reduciendo costos de mantenimiento.</li><li>• El acabado es mejorado debido al calibrado de los agregados y a las propiedades de los aditivos.</li><li>• Los agregados permanecen en la superficie a pesar de la aplicación temprana del endurecedor, con lo que la resistencia a la abrasión es doble que la del concreto normal.</li></ul>	<p><b>APLICACIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para pisos planos y superplanos.</li><li>• Rutas de tráfico de montacargas para estanterías</li><li>• Áreas con requerimientos particulares de planeidad.</li><li>• Centros de distribución y almacenes</li><li>• Pasillos y zonas de giro</li><li>• Pasillos AGV</li><li>• Áreas de recepción y envío de productos.</li></ul>

### Almacenamiento

En envases originales cerrados y almacenados en un sitio fresco y seco, MASTERCRON FF tiene una vida útil de 18 meses como mínimo.

Mantenga almacenado a una temperatura de 10 a 32° C (50 a 90°F) protegido del sol.

### Rendimiento

La dosis estándar de aplicación del endurecedor superficial MASTERCRON FF es de 4.9 a 9.8 kg/m<sup>2</sup> (1.0 a 2.0 lb/ft<sup>2</sup>) del área del piso, para aplicaciones resistentes al uso. Consulte a su representante de BASF para recomendaciones específicas en su obra.

### Sustrato

Sobre concreto fresco nivelado y flotando

Nota: Donde un uso más intensivo de los pisos pueda requerir un endurecedor superficial en polvo con agregado metálico, consulte a su representante BASF sobre MASTERCRON FF

### Presentación

MASTERCRON FF está disponible en sacos de 25 Kg.(55 lb) resistentes a la humedad. No es necesario pesar o mezclar los ingredientes en la obra, por lo tanto se hace más eficiente el manejo del material y la mana de obra.



