

MASTERKURE®

Compuesto para curado y sellado
de concreto y mortero

Descripción

MASTERKURE es un compuesto para curar y sellar el concreto. El producto cumple con la norma ASTM C-309 "Especificación para Compuestos Líquidos que forman Membrana para Curar Concreto", cuando se aplica a 9.8 m²/L.

Beneficios

- Incrementa la durabilidad del concreto.
- Puede utilizarse en superficies de concreto horizontales, verticales, lisas o rugosas en interior y exterior.

Precaución

MASTERKURE es inflamable, manténgase alejado del fuego o calor. Usese solamente en espacios ventilados. Evite el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. Para limpiar los rodillos y brochas use solventes tipo Stoddard. Ya que que estos solventes son combustibles, se deberán tomar las precauciones debidas.

Presentación

MASTERKURE se suministra en cubetas de 19 litros y en tambores de 208 litros.

Tiempo De Almacenaje

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco, MASTERKURE mantiene sus propiedades durante un mínimo de 12 meses. Para mayor información sobre MASTERKURE, diríjase a su representante local BASF CC

Rendimiento

Aunque el rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie, el rendimiento máximo para un curado efectivo es de 9.8 m²/L.



UCRETE



Sonneborn



Usos Recomendados

- Para curar superficies de concreto horizontales y verticales, lisas o rugosas, en interiores y exteriores.
- Para curar pisos de concreto con endurecedores de superficies MASTERPLATE® FF o MASTERCRON® y LUMIPLATE®.
- Para curar coronamientos de ANVIL-TOP® o MASTERTOP®.
- Para curar grouts EMBECO®, MASTERFLOW® y morteros.
- Cuando se conozca de antemano que el compuesto de curado deberá removerse al final del curado.
- Cuando la temperatura superficial del piso este por debajo de 4°C.
- Como una barrera de adherencia.
- En áreas en que la superficie del piso estará expuesta a mas de 66°C, a menos que se remueva el curador.
- Para mejores resultados, mueva o agite el compuesto MASTERKURE antes de su uso.
- La agitación inadecuada no afectará la eficacia de curado, pero podrá dejar algunas áreas con apariencia brillante. Lo brillante se puede restaurar aplicando una segunda capa delgada en las áreas afectadas después de que la aplicación inicial haya secado.
- Remueva el compuesto de curado en casos donde la losa o el piso curados con el compuesto MASTERKURE van a estar expuestos a derrames de solventes de hidrocarbano, diesel, gasolina, adelgazantes de pintura, líquidos de frenos, etc., a menos de que la apariencia del piso no sea de importancia.
- El compuesto de curado MASTERKURE es inflamable, manténgalo lejos de calor y llamas.
- Use solamente con ventilación adecuada.
- Evite el contacto prolongado con la piel o respirar los vapores.
- Mantenga el recipiente bien cerrado cuando el roducto no se esté ocupando.

NOTA: MASTERKURE es compatible con la mayoría de los adhesivos para asfaltos, vinil, asbesto - vinil y losas ahuladas.

Sin embargo, antes de la aplicación se recomienda verificar con su representante BASF su compatibilidad con el adhesivo a usar.